PVC Écran	Utilisation en décors, jeux de lumières ou fonds de scène		Utilisation en rétroprojection		Utilisation en projection de face	
7360 Rétro Crème n° 1	Oui		Oui	Bon contraste et très bon rendu des couleurs. Utilisation sans lumière ambiante ou parasite.	Possible	Résultats corrects.
7360 Rétro Azur n° 2	Oui		Possible	Sous réserve d'essais dans le cadre de la prestation.	Déconseillé	Risque de lignes brillantes visibles en projection au niveau des soudures.
7360 Rétro Blanc n° 3	Oui		Oui	Bonne luminosité, bon contraste et très bon rendu des couleurs. Utilisation sans lumière ambiante ou parasite.	Oui	Bons résultats.
7360 Rétro Gris n° 4	Oui		Oui	Bon contraste, modification des couleurs avec dominante verte. Utilisation avec de la lumière ambiante ou parasite.	Déconseillé	Restitue très peu de lumière et risque de lignes brillantes visibles en projection au niveau des soudures.
7360 Rétro Bleu nuit n° 5	Oui		Possible	Sous réserve d'essais dans le cadre de la prestation. Faible luminosité.	Déconseillé	Restitue très peu de lumière et risque de lignes brillantes visibles en projection au niveau des soudures.
7360 Rétro Anthrazit M2/ Translite stéréo	Oui		Possible	Idéal pour rétroprojection 3D passive. Niveau très bas de dépolariation (extinction ratio). Bon effet 3D, image brillante avec un angle de vue acceptable. Peut être soudé pour confectionner de grands écrans, les soudures sont presque invisibles.	Déconseillé	Risque de lignes brillantes visibles en projection au niveau des soudures.
7380 Noir et blanc occultant	Oui	Face noire ou blanche	Non		Oui	Sur la face blanche, permet l'occultation des lumières parasites venant de l'arrière de l'écran. Très bonne qualité d'image.
7410 Rétro Cristal n° 7	Oui	Pour jeux de lumière	Possible	PVC transparent comme du verre.	Déconseillé	À tester suivant l'effet souhaité.
7414 Rétro Cristal dépoli n° 8	Oui	Pour jeux de lumière	Possible	PVC très transparent, à tester en fonction de la lumière et des images à projeter.	Déconseillé	À tester suivant l'effet souhaité.
7480 Rétro Naturel n° 6	Oui		Possible	PVC très transparent à tester en fonction de la lumière et des images à projeter.	Déconseillé	Risque de lignes brillantes visibles en projection au niveau des soudures.
7490 Blanc mat	Oui		Non		Oui	Excellente qualité de projection. Le coefficient de réflexion de 112 % donne aux images une très bonne uniformité de lumière. Les soudures sont invisibles en projection.
7490 Nacré	Non		Non		Oui	Avec un coefficient de réflexion de 140 ou 180 %, la surface nacrée est utilisée pour la projection avec une faible puissance lumineuse.
7490 Argent	Non		Non		Oui	La face argentée est spécialement étudiée pour la projection 3D.

Document non contractuel, l'utilisateur se doit de vérifier les résultats obtenus dans le cadre de l'application.